

Nummer	23-004038-PR01 (NW-K15-09-de-01)
Inhaber	Diotrol AG Bodenackerstraße 64 CH-4657 Dulliken Schweiz
Produkt	Holzklebstoff
Bezeichnung	System: Vinylacetatpolymer Lieferbezeichnung: Diotrol Holzleim D3 Art. Nr. 85600
Details	Hersteller Diotrol AG; Charge 334203; Härter -/-
Besonderheiten	-/-
Ergebnis **)	

Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen für nichttragende Anwendungen nach EN 204:2016-08



Beanspruchungsgruppe: D 3

Mittelwert der Klebfestigkeit - Lagerungsfolge 1 = 12,1 N/mm²

Mittelwert der Klebfestigkeit - Lagerungsfolge 3 = 3,2 N/mm²

Mittelwert der Klebfestigkeit - Lagerungsfolge 4 = 11,2 N/mm²

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

Grundlagen *)

EN 204:2016-08

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 23-004038-PR01 PB-K15-09-de-01

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

16.04.2024



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung



Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 0A0-DAF2C